

Datum
Date 1990-03-08

Er ref.
Your ref.

Vår ref.
Our ref. A Johansson/es

Kuwait Petroleum Svenska AB
Att: Predrag Ljubinkovic
Box 1296
171 25 SOLNA

Provning av betongformoljor

Enligt överenskommelse har vi provat två betongformoljor från Er.

Oljorna betecknades Q8 DA VINCI H och Q8 DA VINCI C.

Provning har skett genom att ett standardmaterial för rörtätningar (SBR) helt nedsänkts i oljan 72 timmar vid rumstemperatur. Efter denna tid har gummits volymändring bestämts.

Resultat:


DA VINCI H 39 vol %
DA VINCI C 57 vol %

Volymändringen för DA VINCI H ligger inom av oss rekommenderade värden.

Den högre svällningen för DA VINCI C beror sannolikt på att den innehåller flyktigt lösningsmedel. Värdet är något högre än vad vi normalt anser rekommendabelt, men då det kan förutsättas att lösningsmedlet avdunstar under tillverkningsprocessen, anser vi att även denna olja kan användas utan risk.

Under normal användning som formsläppoljor vid tillverkning av betongrör med våra gummitätningar kan vi således godkänna båda produkterna.

Med vänlig hälsning
FORSHEDA AB
Materiallaboratoriet


Alf Johansson
Laboratorieingenjör

Forsheda AB
330 12 Forsheda
Tel 0370-812 50
Telex 70004
Telefax 0370-818 72

Forsheda Produktion AB
330 12 Forsheda
Tel 0370-812 50
Telex 70004
Telefax 0370-818 70

Forsheda Produktion AB
Box 63
662 00 Åmål
Tel 0532-160 40
Telefax 0532-130 58

Forsheda Produktion AB
380 62 Mörbylånga
Tel 0485-406 90
Telefax 0485-411 97

Forsheda Innovation AB
330 12 Forsheda
Tel 0370-812 50
Telex 70004
Telefax 0370-818 72